

Ficha Técnica

Revisão 2024.1



Produto:	180-8000	FALCORODAS FUNDO EFEITO CROMADO HP PRATA
Descrição:	Fundo poliéster modificado com pigmento alumínio especial.	
Indicação:	Utilizado para pintura nova ou de restauração de rodas onde se deseja um efeito próximo ao do sistema de cromeação.	
Vantagens:	O pigmento alumínio especial proporciona o maior efeito de reflexão quando comparado aos pigmentos tradicionais, além de uma boa resistência. Fornecido somente em embalagens de 900 ml.	

Características:

Aspecto:	Metálico
Cor:	Alumínio cromado
Sólidos/volume:	6% ± 2
VOC:	816 g/L
Espessura seca recomendada por demão:	10 micrômetros
Rendimento teórico por galão:	22 m ² na espessura seca de 10 micrômetros
O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.	
Massa aproximada do galão:	3,06 kg
Vida útil em estoque:	12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

Diluição:	Não é necessário diluição.	
A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.		
Secagem:	À estufa:	15 minutos a 150°C
Intervalo entre demãos a 25°C:	Mínimo:	-
	Máximo:	5 minutos para aplicação do verniz

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e outros materiais estranhos. Remover oleosidade com FALCOCLEAN WB ou pano limpo embebido em DILUENTE 9801 ALQUIDICO

Rodas automotivas: Aplicar sobre camada de tinta em pó e/ou Fundo Preto.

Dados para aplicação:

Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

Pistola convencional	Condições de aplicação
Pistola: JGA 502/3 Devilbiss	Temperatura da superfície: 5°C a 50°C
Bico do fluido: FX	Temperatura da tinta: 5°C a 35°C
Capa de ar: 704	Umidade relativa do ar: 10 a 85%
Pressão de atomização: 50 psi	
Pressão no tanque: 30 psi	

Limpeza dos equipamentos: Utilizar DILUENTE 9801 ALQUIDICO

Instruções para aplicação:

- Agite a tinta antes de usar. Verifique se não há pigmentos no fundo da lata.

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos. As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.