

<b>Produto:</b>	Comp. A: 245-... Comp. B: 293-900	<b>FALCOFLEET 245 PRIMER</b>
<b>Descrição:</b>	É um primer poliuretano aromático, fosco, bi-componente.	
<b>Indicação:</b>	Fundo para acabamentos poliuretanos e alquídicos em: <input type="checkbox"/> Implementos agrícolas e rodoviários <input type="checkbox"/> Madeiras <input type="checkbox"/> Máquinas <input type="checkbox"/> Entre outros equipamentos	
<b>Vantagens:</b>	Aplicado como primer sobre aço carbono para todo segmento de linha frota. Apresenta secagem rápida. Junto com acabamentos poliuretanos como FALCOFLEET 230 ACRILICO BR ou FALCOFLEET 242 BR compõe um ótimo sistema de pintura.	

### Características:

<b>Aspecto:</b>	Fosco		
<b>Cor:</b>	Cinza claro (2081) e outras cores sob encomenda		
<b>Sólidos/volume da mistura:</b>	41% ± 2		
<b>VOC:</b>	512 g/L		
<b>Espessura seca recomendada por demão:</b>	40 micrômetros		
<b>Rendimento teórico por galão:</b>	37 m <sup>2</sup> na espessura seca de 40 micrômetros		
O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.			
<b>Proporção de mistura:</b>	3 partes do componente A para 1 parte do componente B		
<b>Massa aproximada do galão:</b>	<b>Componente A:</b>	3,564 kg	<b>Componente B:</b> 0,945 kg
<b>Vida útil da mistura (pot life):</b>	2 horas a 25°C		
<b>Vida útil em estoque:</b>	<b>Componente A:</b>	12 meses	<b>Componente B:</b> 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

<b>Diluição:</b>	Até 15% com DILUENTE 9026 PU POL
A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.	

<b>Secagem a 25°C</b>	<b>Ao toque:</b>	30 minutos
	<b>Ao manuseio:</b>	60 minutos
	<b>Lixamento:</b>	3 horas
<b>Intervalo entre demãos a 25°C:</b>	<b>Mínimo:</b>	4 horas
	<b>Máximo:</b>	48 horas

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

### Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e outros materiais estranhos. Remover oleosidade com FALCOCLEAN WB ou pano limpo embebido em DILUENTE 9800 ALQUIDICO ou diluente recomendado para diluição.

<b>Aço carbono:</b>	Jateamento abrasivo, fosfatização de ferro ou zinco ou limpeza mecânica
<b>Madeira:</b>	Aplicar sobre superfície totalmente seca, isenta de pó e lixada
<b>Aço galvanizado e metais não ferrosos:</b>	Aplicar sobre FALCOFLEET 304 PRIMER

### Dados para aplicação:

#### Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

Air Less:	Pistola convencional	Rolo	Trincha	Condições de aplicação
Pressão: 2400 psi Mangueira: 1/4" de diâmetro Bico: 0,015" a 0,017" Filtro: Malha 60 Diluição: Não necessária	Pistola: JGA 502/3 Devibiss Bico do fluido: EX Capa de ar: 704 Pressão de atomização: 50 psi Pressão no tanque: 30 psi Diluição: até 15% se necessária	-	75 - 100 mm largura para retoques, parafusos, porcas ou cordão de solda para evitar falhas prematuras	Temperatura da superfície: 10°C a 50°C Temperatura da tinta: 10°C a 35°C Umidade relativa do ar: 20 a 85%

**Limpeza dos equipamentos:** Utilizar diluente recomendado para diluição

#### Instruções para aplicação:

- Agite cada um dos componentes, vigorosamente. Verifique se não há pigmentos no fundo da lata.
- Adicione o componente B ao componente A. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico.
- Adicionar diluente somente depois que a mistura dos componentes estiver completa.
- Aguardar 15 minutos antes da aplicação.
- Não aplique o material após o tempo de vida útil da mistura

Quando aplicar por pulverização, faça sobreposição de 50% de cada passe da pistola, evitando áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado.

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos

As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.