

Produto:	Comp. A: 260-... Comp. B: 291-900 297-900	FALCOPOLY 260 ACRILICO BR
-----------------	---	----------------------------------

Descrição: É uma tinta poliuretana acrílica alifática, brilhante, bi-componente.

Indicação: Utilizado como acabamento em:

<input type="checkbox"/> Máquinas agrícolas	<input type="checkbox"/> Implementos agrícolas e rodoviários
<input type="checkbox"/> Ônibus e caminhões	<input type="checkbox"/> Entre outros

Vantagens: Apresenta excelente resistência ao intemperismo, ótima retenção de cor e brilho.
Possui ótimo alastramento, excelente acabamento e alta dureza.
Junto com primer poliuretano como FALCOFLEET 219 PRIMER ou intermediário epóxi compõe um ótimo sistema de pintura.

Características:

Aspecto:	Brilhante		
Cor:	Branco e outras cores		
Sólidos/volume da mistura:	44% ± 2		
VOC:	483 g/L		
Espessura seca recomendada por demão:	40 micrômetros		
Rendimento teórico por galão:	40 m ² na espessura seca de 40 micrômetros		
O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.			
Proporção de mistura:	3 partes do componente A para 1 parte do componente B		
Massa aproximada do galão:	Componente A:	3,132 kg	Componente B: 0,837 kg
Vida útil da mistura (pot life):	3 horas a 25°C		
Vida útil em estoque:	Componente A:	12 meses	Componente B: 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

Diluição: Até 5% com DILUENTE 9025 PU ACR

A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.

Secagem a 25°C	Ao toque:	30 minutos
	Ao manuseio:	2 horas
	Cura final:	5 dias
Intervalo entre demãos a 25°C:	Mínimo:	30 minutos
	Máximo:	48 horas

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e outros materiais estranhos. Remover oleosidade com FALCOCLEAN WB ou pano limpo embebido em DILUENTE 9800 ALQUIDICO ou diluente recomendado para diluição.

Aço carbono: Aplicar sobre FALCOFLEET 219 PRIMER ACRILICO ou intermediário epóxi

Aço galvanizado e metais não ferrosos: Aplicar sobre FALCOFLEET 304 PRIMER ou FALCOPOXI 328 ISOCIANATO

Dados para aplicação:

Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

Air Less:	Pistola convencional	Rolo	Trincha	Condições de aplicação
Pressão: 1800-2000 psi Mangueira: 1/4" de diâmetro Bico: 0,015" a 0,019" Filtro: Malha 60 Diluição: Não necessária	Pistola: JGA 502/3 Devilbiss Bico do fluido: FX Capa de ar: 704 Pressão de atomização: 50 psi Pressão no tanque: 30 psi Diluição: Até 5% se necessária	Rolos de lã de carneiro ou lã sintética	75 - 100 mm largura para retoques, parafusos, porcas ou cordão de solda para evitar falhas prematuras	Temperatura da superfície: 10°C a 50°C Temperatura da tinta: 10°C a 35°C Umidade relativa do ar: 10 a 85%

Limpeza dos equipamentos: Utilizar diluente recomendado para diluição.

Instruções para aplicação:

- | | |
|---|---|
| - Agite cada um dos componentes, vigorosamente. Verifique se não há pigmentos no fundo da lata. | - Adicionar diluente somente depois que a mistura dos componentes estiver completa. |
| - Adicione o componente B ao componente A. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico. | - Aguardar 15 minutos antes da aplicação. |
| - Quando aplicar por pulverização, faça sobreposição de 50% de cada passe da pistola, evitando áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado. | - Não aplique o material após o tempo de vida útil da mistura |

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos

As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.