

**Produto:** 441-... **FALCOLATEX ACRÍLICO PREMIUM FOSCO**

**Descrição:** É uma tinta acrílica premium fosco a base de água, lavável.

Utilizado sobre fundo recomendado em paredes internas e externas de:

□ Reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica, massa corrida e gesso.

**Indicação:**

Pode ser aplicado também em pisos de concreto. Se aplicado FALCOLATEX RESINA ECO como acabamento, aumenta a durabilidade da pintura.

**Classificação:** Atende a ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.5.1

**Vantagens:** Alta resistência, sem cheiro.

### Características:

<b>Acabamento:</b>	Fosco
<b>Cor:</b>	Branco e outras cores
<b>Sólidos/volume:</b>	32% ± 2
<b>VOC:</b>	25 g/L
<b>Rendimento teórico por galão/demão:</b>	76 m <sup>2</sup>

O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.

**Massa aproximada do galão:** 4,968 kg

**Vida útil em estoque:** 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

<b>Diluição:</b> Massa corrida, acrílica, drywall e gesso:	Primeira pintura: até 30% com água
Repintura, concreto, texturas e reboco:	10% a 20% com água
Aplicação com airless:	50% a 60% com água

A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.

**Número de demãos:** 2 a 3

<b>Secagem a 25°C</b>	<b>Ao toque:</b>	2 horas
	<b>Cura final:</b>	12 horas
	<b>Entre demãos:</b>	4 horas

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

### Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pós, graxas, sujeiras e outros materiais estranhos.

### Dados para aplicação:

#### Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

<b>Air Less:</b>	<b>Pistola convencional</b>	<b>Rolo</b>	<b>Trincha</b>	<b>Condições de aplicação</b>
Pressão: 1200-1400 psi Bico: 0,017" Velocidade de aplicação 9 a 11 m <sup>2</sup> /min Diluição: 50% a 60%	-	Rolo de lã	Para recortes e retoques	Temperatura da superfície: 5°C a 50°C Temperatura da tinta: 5°C a 35°C Umidade relativa do ar: 10 a 85%

**Limpeza dos equipamentos:** Utilizar água.

### Instruções para aplicação:

Agite a tinta vigorosamente, com agitador mecânico se possível. Confira se não há pigmentos retidos no fundo da lata.

Mistura o diluente.

Quando aplicar por pulverização, faça sobreposição de 50% de cada passe da pistola, evitando áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado.

**Descarte da embalagem:** Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos

As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.