

Ficha Técnica

Revisão 2024.1



Produto: 443-7003 **BATIDA DE PEDRA**

Descrição: Produto emborrachado a base de resina acrílica com aditivos e pigmentos especiais.

Proteção e/ou eliminação de ruídos de partes de veículos sujeitas a batidas de pedra e impregnação constante de resíduos de asfalto, tais como:

Indicação:

- Parte externa e interna de para-lamas, saias dianteiras e traseiras
- Parte interna de latarias, porta-malas, chassis e assoalhos.

Vantagens: Maior proteção das peças e grande diminuição dos ruídos em locais de constante atrito.

Características:

Aspecto: Semi-brilhante

Cor: Preto

Sólidos/volume: 23% ± 2

VOC: 673 g/L

Rendimento teórico aproximado por galão: 16 m² por demão

O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.

Massa aproximada do galão: 4,662 kg

Vida útil em estoque: 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

Diluição: Pronto para uso. Até 10% com água, se necessária

A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.

Secagem a 25°C **Ao toque:** 30 minutos

Ao manuseio: 3 horas

Cura final: 12 a 18 horas

Intervalo entre demãos a 25°C **Mínimo:** 3 horas

Máximo: -

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e outros materiais estranhos. Remover oleosidade com FALCOCLEAN WB ou pano limpo embebido em DILUENTE 9801 ALQUIDICO

Dados para aplicação:

Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

Pistola convencional	Rolo	Trincha	Condições de aplicação
Pistola: Própria para emborrachamento Pressão de atomização: 40 psi Diluição: Até 10% se necessária	Lã de carneiro ou lã sintética	75 - 100 mm largura para retoques, parafusos, porcas ou cordão de solda para evitar falhas prematuras	Temperatura da superfície: 5°C a 50°C Temperatura da tinta: 5°C a 35°C Umidade relativa do ar: 10 a 85%

Limpeza dos equipamentos: Utilizar água

Instruções para aplicação:

- Agite a tinta vigorosamente, com agitador mecânico se possível.

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos. As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.